

## PRODUKTBLAD



# PAROC XIL 002

### Lösull

Granulerad lösullsisolering av brandsäker stenull.

Värmeisolering av vindsbjälklag och snedtak. Installationen utförs av auktoriserade entreprenörer.

<b>Godkännande nummer</b>	0809-CPR-1112 Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
<b>Beskrivningskod</b>	MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft
<b>Förpackning</b>	Plastemballage. Säckar på returpall.
<b>Paketstorlek</b>	230 x 400 x 800 mm
<b>Pallstorlek</b>	1200 x 800 mm

## Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
<b>BRANDEGENSKAPER</b>		
Brandklassificering, Euroclass	A1	EN 14061-1:2010 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glödbrand	NPD	EN 14061-1:2010
Brännbarhet	Obrännbar	EN ISO 1182
<b>VÄRMEGENSKAPER</b>		
	Deklarerad Värmeledning, $\lambda_D$ :	EN 14061-1:2010
Vindsbjälklag (Installerad Densitet: $\geq 40$ kg/m <sup>3</sup> )	0,041 W/mK	
Vertikalt slutet utrymme $\leq 45^\circ$ (Installerad Densitet: $\geq 60$ kg/m <sup>3</sup> )	0,036 W/mK	
Vertikalt slutet utrymme $> 45^\circ$ (Installerad Densitet: $\geq 70$ kg/m <sup>3</sup> )	0,036 W/mK	
Horisontellt slutet utrymme (Installerad Densitet: $\geq 60$ kg/m <sup>3</sup> )	0,036 W/mK	
<b>FUKTEGENSKAPER</b>		
Vattenabsorption, korttid $W_S$ , ( $W_p$ )	NPD	EN 14061-1:2010 (EN 1609)
Ånggenomgångsmotstånd $MU$ , $\mu$	1	EN 14061-1:2010 (EN 12086)
<b>BESTÄNDIGHET AV BRAND- OCH TERMISKA EGENSKAPER</b>		
Sättningsklass Si	Vindsbjälklag: 2 Vertikalt slutet utrymme $\leq 45^\circ$ : 1 Vertikalt slutet utrymme $> 45^\circ$ : 1 Horisontellt slutet utrymme: 1	



PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionsönsningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.