

PRODUKTBLAD



PAROC SHT 1

Vindsull

Granulerad lösullsisolering av brandsäker stenull.

"Gör-det-själv" isolerprodukt för tilläggsisolering av vindsbjälklag. Appliceras med Vindsullsspruta Attic 300 eller med kratta.

Godkännande nummer	0809-CPR-1014 Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Beskrivningskod	MW-EN14064-1-S2-MU1
Förpackning	Plastemballage. Säckar på pall.
Paketstorlek	230 x 400 x 800 mm
Pallstorlek	1200 x 800 mm

Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
BRANDEGENSKAPER		
Brandklassificering, Euroclass	A1	EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glödbrand	NPD	EN 14064-1:2010
Brännbarhet	Obrännbar	EN ISO 1182
VÄRMEEGENSKAPER		
Vindsbjälklag (Installerad Densitet: $\geq 45 \text{ kg/m}^3$)	Deklarerad Värmeledning, λ_D : 0,041 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
FUKTEGENSKAPER		
Vattenabsorption, korttid W_S , (W_p)	NPD	EN 14064-1:2010 (EN 1609)
Änggenomgångsmotstånd MU , μ	1	EN 14064-1:2010 (EN 12086)
EMISSIONER		
Emission av farliga ämnen	NPD	EN 14064-1:2010
BESTÄNDIGHET AV BRAND- OCH TERMISKA EGENSKAPER		
Beständighet av brandegenskaper gentemot åldring/hedbrytning	Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehåll, vilket inte kan öka med tiden.	
Beständighet av värmemotstånd gentemot åldring/hedbrytning	Värmeledningen på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.	
Sättningsklass Si	Vindsbjälklag: 2	



PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.