

## PRODUKTBLAD



### PAROC XES 200

#### Ecoprim

Skiva av extruderad polystyrencellplast (XPS) med raka kanter.

Kyl- och frysrumsisolering, flytande golv, sandwichkonstruktioner. Isolering av fundament, kantbalkar, VA-ledningar, isbanor etc där normal belastning förväntas.  
Kantutformning: Rak

#### Förpackning

Godkännande: CE-märkt (EN 13164:2012)

Plastemballage - Paket - Paket på pall

DIMENSIONER	
BREDD X LÄNGD	TJOCKLEK
600 x 1200 mm	50 mm
600 x 1200 mm	70 mm
600 x 1200 mm	100 mm

## Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
<b>BRANDEGENSKAPER</b>		
Brandklassificering, Euroclass	F	EN 13164:2012 (EN 13501-1)
<b>VÄRMEEGENSKAPER</b>		
Tjocklek (mm)	Värmeledningsförmåga $\lambda_D$ / Värmeresistans $R_D$	
50	0,035 / 1,45	EN 13164:2012
70	0,035 / 2,00	EN 13164:2012
100	0,037 / 2,70	EN 13164:2012
Tjocklekstolerans, T	T1	EN 13164:2012 (EN 823)
<b>FUKTEGENSKAPER</b>		
Vattenabsorption, långtid WL(T), Wlt	0,7 Vol %	EN 13164:2012 (EN 12087)
Vattenabsorption vid diffusion, långtid WD(V)	1 Vol %	EN 13164:2012 (EN 12088)
<b>MEKANISKA EGENSKAPER</b>		
Tryckspänning eller Tryckhållfasthet CS(10Y), $\sigma_{10}$ , $\sigma_m$	200 kPa	EN 13164:2012 (EN 826)
<b>EMISSIONER</b>		
Emission av farliga ämnen	Inga utsläpp	EN 13164:2012
<b>BESTÄNDIGHET AV TRYCKHÅLLFASTHET GENTEMOT ÅLDNING/NEDBRYTNING</b>		
Krypning $CC(i_1/i_2)\sigma_c X_{ct}$	CC(2/1,5/50)90	EN 13164:2012 (EN 1606)
<b>BESTÄNDIGHET AV BRAND- OCH TERMISKA EGENSKAPER</b>		
Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning	NPD	
Beständighet av värmemotstånd gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning	Inga förändringar	
Dopp- och frysprov	FTCD2	



PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionsönsningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter används utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.