

PRODUKTBLAD



PAROC XES 200j

Ecoprim

Skiva av extruderad polystyrencellplast (XPS) med falsade kanter.

Kyl- och frysrumsisolering, flytande golv, sandwichkonstruktioner, flytbryggor. Betongtak terrasser, gårdsbjälklag, p-däck, etc där normal belastning förväntas, isolering av källarytterväggar med högt jordtryck. Kantutformning: Falsad.

Förpackning

Godkännande: CE-märkt (EN 13164)

Plastemballage - Paket - Paket på pall

DIMENSIONER	
BREDD X LÄNGD	TJOCKLEK
585 x 1185 mm	50 mm
585 x 1185 mm	70 mm
585 x 1185 mm	100 mm

Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
BRANDEGENSKAPER		
Brandklassificering, Euroclass	F	EN 13164:2012 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glödbrand	NPD	EN 13164:2012
VÄRMEEGENSKAPER		
Tjocklek (mm)	Värmeledningsförmåga λ_D / Värmeresistans R_D	
50	0,035 W/mK / 1,45 K/W	EN 13164:2012
70	0,035 W/mK / 2,00 K/W	EN 13164:2012
100	0,037 W/mK / 2,70 K/W	EN 13164:2012
Tjocklekstolerans, T	T1	EN 13164:2012 (EN 823)
FUKTEGENSKAPER		
Vattenabsorption, långtid WL(T), Wlt	$\leq 0,7$ Vol %	EN 13164:2012 (EN 12087)
Vattenabsorption vid diffusion, långtid WD(V)	≤ 1 Vol %	EN 13164:2012 (EN 12088)
MEKANISKA EGENSKAPER		
Tryckspänning eller Tryckhållfasthet CS(10\Y), σ_{10} , σ_m	200 kPa	EN 13164:2012 (EN 826)
EMISSIONER		
Emission av farliga ämnen	Inga utsläpp	EN 13164:2012
BESTÄNDIGHET AV TRYCKHÅLLFASTHET GENTEMOT ÅLDNING/NEDBRYTNING		
Krypning CC(i_1/i_2) σ_c , X_{ct}	CC(2/1,5/50)90	EN 13164:2012 (EN 1606)
BESTÄNDIGHET AV BRAND- OCH TERMISKA EGENSKAPER		
Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning	NPD	
Beständighet av värmemotstånd gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning	Inga förändringar	
Dopp- och frysprov	FTCD2	



PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.