

PRODUKTBLAD



PAROC Hvac Section AluCoat T

Rörskål av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och med överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits.

Isolering av varma rörledningar. Isolering av kallvattenledningar och rörledningar för komfortkyla om fogtätning görs enligt våra dokumenterade montageanvisningar.

Maximal temperatur på ytskiktet 80°C.

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Godkännande nummer

0809-CPR-1016 Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo, Finland

Beskrivningskod

Type-Examination (Module B) certificate No. VTT-C-12177-15-17

Förpackning

MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)-250-WS1-MV2-CL10

Paketstorlek

Wellpappkartong alt. Plastemballage

Pallstorlek

Wellpappkartong: 300 x 400 mm

1200 x 1200 mm

| DIMENSIONER | | |
|--|-----------------|----------------|
| TJOCKLEK | INNERDIAMETER | RÖRSKÅL, LÄNGD |
| 20 - 120 mm | 12 - 612 mm | 1200 mm |
| Enligt EN 13467 | Enligt EN 13467 | Enligt EN13467 |
| Övriga dimensioner: Andra format/tjocklekar kan produceras enligt överenskommelse. | | |

| EGENSKAP | VÄRDE | ENLIGT |
|---|--------|----------------------------------|
| DIMENSIONSSTABILITET | | |
| Högsta användningstemperatur - dimensionsstabilitet | 250 °C | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707) |

Egenskaper

| EGENSKAP | VÄRDE | ENLIGT |
|--|--|-------------------------------------|
| BRANDEGENSKAPER | | |
| Brandklassificering, Euroclass | A2 _L - s1 , d0 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1) |
| Kontinuerlig glödbbrand | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 |
| VÄRMEEGENSKAPER | | |
| Värmekonduktivitet 10 °C, λ ₁₀ | 0,033 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Värmekonduktivitet 50 °C, λ ₅₀ | 0,037 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Värmekonduktivitet 100 °C, λ ₁₀₀ | 0,044 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Värmekonduktivitet 150 °C, λ ₁₅₀ | 0,053 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Värmekonduktivitet 200 °C, λ ₂₀₀ | 0,064 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Värmekonduktivitet 250 °C, λ ₂₅₀ | 0,077 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Dimensioner och toleranser | T8 för ytterdiameter < 150 mm, T9 för ytterdiameter ≥ 150 mm | EN 14303:2009+A1:2013 |
| FUKTEGENSKAPER | | |
| Vattenabsorption, korttid WS, (W _p) | ≤ 1 kg/m ² | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472) |
| Ånggenomgångsmotstånd | MV2 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469) |
| Kloridjoner, Cl- | < 10 ppm | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468) |
| LJUDEGENSKAPER | | |
| Ljudabsorption | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354) |
| EMISSIONER | | |
| Emission av farliga ämnen | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 |
| BESTÄNDIGHET AV BRAND- OCH TERMISKA EGENSKAPER | | |
| Beständighet av brandegenskaper gentemot åldring/hedbrytning | Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden. | |
| Beständighet av brandegenskaper gentemot hög temperatur | Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur. | |
| Beständighet av värmemotstånd gentemot åldring/hedbrytning | Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft. | |

Utförande

| | |
|------------|---|
| Beläggning | Amerad aluminiumfolie. Självhäftande tejp |
|------------|---|



PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionsönsningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.