

PRODUKTBLAD



PAROC Hvac AirCoat Bend 90

PAROC Hvac AirCoat Bend 90 är en prefabricerad isolering av stennull belagd med armerad aluminiumfolie avsedd för böjar. AirCoat systemet består av isolering för raka kanaler, T-stycken, 45° samt 90° böjar och produkterna levereras för kanaler från 100 mm till 200 mm.

PAROC Hvac AirCoat systemet är framtaget och anpassat för brand, ljud, värme- och kondensisolering av ventilationskanaler. Vid kondensisolering ska skarvarna tejpas. Ytskiktet gör det också lämpligt som val vid önskemål om en estetiskt tilltalande ytbeklädnad. Godkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler i brandklass EI30.

Maximal temperatur på ytskiktet 80°C.

PAROC Stennull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stennull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Godkännande nummer

0809-CPR-1016 Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo, Finland

Beskrivningskod

MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)-250-WS1-MV2-CL10

Förpackning

Kartong

Pallstorlek

1200x1200 mm

DIMENSIONER

| TJOCKLEK | INNERDIAMETER | RÖRSKÅL, LÄNGD |
|--|--------------------------|----------------|
| 50, 120 mm | Kanalstorlekar 100 – 200 | |
| Enligt EN 13467 | Enligt | |
| Toleranser och mätningmetoder enligt EN 14303. | | |

| EGENSKAP | VÄRDE | ENLIGT |
|---|--------|----------------------------------|
| DIMENSIONSSTABILITET | | |
| Högsta användningstemperatur - dimensionsstabilitet | 250 °C | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707) |

Egenskaper

| EGENSKAP | VÄRDE | ENLIGT |
|--|--|-------------------------------------|
| BRANDEGENSKAPER | | |
| Brandklassificering, Euroclass | A2 _L - s1, d0 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1) |
| Kontinuerlig glödbrand | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 |
| Brännbarhet | Basprodukt obrännbar | EN ISO 1182 |
| Olika material har olika brandegenskaper. Även isolering. PAROC Hvac AirCoat uppfyller kraven för Euroklass A2 _L - s1, d0 vilket innebär att produkten är obrännbar. PAROC Hvac AirCoat systemet är även godkänd för utvändigt isolering av ventilationskanaler i brandklass EI30 för 50 och 120 mm tjocklek. | | |
| VÄRMEGENSKAPER | | |
| Värmekonduktivitet 10 °C, λ ₁₀ | 0,033 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Värmekonduktivitet 50 °C, λ ₅₀ | 0,037 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Värmekonduktivitet 100 °C, λ ₁₀₀ | 0,044 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Värmekonduktivitet 150 °C, λ ₁₅₀ | 0,053 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Värmekonduktivitet 200 °C, λ ₂₀₀ | 0,064 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Värmekonduktivitet 250 °C, λ ₂₅₀ | 0,077 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Dimensioner och toleranser | T8/T9 | EN 14303:2009+A1:2013 |
| FUKTEGENSKAPER | | |
| Vattenabsorption, korttid WS, (W _p) | ≤ 1 kg/m ² | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472) |
| Ånggenomgångsmotstånd | MV2 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469) |
| Kloridjoner, Cl- | < 10 ppm | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468) |
| LJUDEGENSKAPER | | |
| Ljudabsorption | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354) |
| EMISSIONER | | |
| Emission av farliga ämnen | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 |
| BESTÄNDIGHET AV BRAND- OCH TERMISKA EGENSKAPER | | |
| Beständighet av brandegenskaper gentemot åldring/hedbrytning | Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden. | |
| Beständighet av brandegenskaper gentemot hög temperatur | Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur. | |
| Beständighet av värmemotstånd gentemot åldring/hedbrytning | Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft. | |

Utförande

| | |
|------------|---------|
| Beläggning | AluCoat |
|------------|---------|



PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.