

## PRODUKTBLAD



### PAROC XMW 095

#### Vindtät

Diffusionsöppen duk av polypropylen med ytbeläggning av ett polymerskikt för ökad lufttätet.

Vindskydd för alla typer av byggnader, där krav finns på att skydda konstruktionen (isoleringen) från genomblåsning.

**Förpackning** Plastemballage, rulle

DIMENSIONER	
Vikt	ca 95 g/m <sup>2</sup>
Bredd	2,74 och 2,95 m
Längd	25 och 50 m

## Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
<b>BRANDEGENSKAPER</b>		
Brandklassificering, Euroclass	E	EN 13501-1
<b>ANDRA EGENSKAPER</b>		
Lufttäthet	0,003 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> *h*Pa	EN 12114
Ånggenomgång	< 0,1 m	EN 12572-C
Rivhållfasthet	115 N	EN 12310-1
Vattentäthet	W1	EN 1928
Hanteringstemperatur	-20 °C – +50 °C	

## Utförande

<b>FÄRGER</b>
Grå med tryck

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionsönsningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.