

PRODUKTBLAD



PAROC FPY 3

Brandremsa Tät

Remsa av brandsäker stenull klädd med UV-stabil polyetenfolie

Tätning och isolering mellan byggelement. Polyetenbeklädnaden bidrar till ökad lufttätet mellan byggnadsdelar och underlättar montage av remsan genom häftning mot underlaget.

Förpackning Remsor i plastsäck. Säckar på pall.

DIMENSIONER	
BREDD X LÄNGD	TJOCKLEK
140 x 8000 mm	30 mm
Enligt EN 822	Enligt EN 823
Tjocklekstolerans: T2, +- 5 mm, Längdtolerans: -0 + 50 mm, Breddtolerans: +-2 mm	

Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
BRANDEGENSKAPER		
Brännbarhet	Stenull: obrännbart. Polyetenfilm: brännbar	EN ISO 1182
VÄRMEGENSKAPER		
Värmemotstånd	https://paroc.com/thermal-resistance-table	
Tjocklekstolerans, T	T2, +/- 5mm	
MEKANISKA EGENSKAPER		
Punktlast PL(5)	NPD	
BESTÄNDIGHET AV BRAND- OCH TERMISKA EGENSKAPER		
Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/hedbrytning	Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.	
Beständighet av värmemotstånd gentemot värme, väderpåverkan, åldring/hedbrytning	Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.	



PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.