

## PRODUKTBLAD



### PAROC XES 300

#### Ecoprim

Skiva av extruderad polystyrencellplast (XPS) med raka kanter.

Isolering av fundament och kantbalkar och isolering av väggar, flygfält etc. där höga belastningar förväntas. Sandwichkonstruktioner.

#### Förpackning

Godkännande: CE-märkt (EN 13164:2012+A1:2015)

Plastemballage - Paket - Paket på pall

DIMENSIONER		
BREDD X LÄNGD		TJOCKLEK
600 x 1200 mm		50 mm
600 x 1200 mm		100 mm
Enligt EN 822		Enligt EN 823
EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
DIMENSIONSSTABILITET		
Dimensionsstabilitet vid specifik temperatur och fuktighet, DS(70,90)	≤ 5 %	EN 13164:2012+A1:2015 (EN 1604)

## Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
<b>BRANDEGENSKAPER</b>		
Brandklassificering, Euroclass	NPD	EN 13164:2012+A1:2015 (EN 13501-1)
<b>VÄRMEEGENSKAPER</b>		
Tjocklek (mm)	Värmekonduktivitet $\lambda_D$ / Värmeresistans $R_D$	EN 13164:2012+A1:2015
50	0,033 / 1,50	
100	0,037 / 2,70	
Tjocklektolerans, T	T1	EN 13164:2012+A1:2015 (EN 826)
<b>FUKTEGENSKAPER</b>		
Vattenabsorption, långtid WL(T), Wlt	$\leq 0,7$ Vol %	EN 13164:2012+A1:2015 (EN 12087)
Vattenabsorption vid diffusion, långtid WD(V)	$\leq 1$ Vol %	EN 13164:2012+A1:2015 (EN 12088)
Änggenomgångsmotstånd MU, $\mu$	150	EN 13164:2012+A1:2015 (EN 12086)
<b>MEKANISKA EGENSKAPER</b>		
Tryckspänning eller Tryckhållfasthet CS(10\Y), $\sigma_{10}$ , $\sigma_m$	300 kPa	EN 13164:2012+A1:2015 (EN 826)
<b>EMISSIONER</b>		
Emission av farliga ämnen	Inga utsläpp	EN 13164:2012+A1:2015
<b>BESTÄNDIGHET AV TRYCKHÅLLFASTHET GENTEMOT ÅLDRING/NEDBRYTNING</b>		
Krypning $CC(i_1/i_2)\sigma_c X_{ct}$	CC(3,0/1,5/50)140	EN 13164:2012+A1:2015 (EN 1606)
<b>BESTÄNDIGHET AV BRAND- OCH TERMISKA EGENSKAPER</b>		
Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning	NPD	
Beständighet av värmemotstånd gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning	Inga förändringar	
Dopp- och frysprov	FTCD1	EN 13164:2012+A1:2015 (12091)



PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionsönsningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.