

## PAROC XSI 002

### Fogtät



#### Kort beskrivning

Två glasullsremsor, varav den ena är klädd med polyetenfolie

#### Användning

Tätning och isolering runt fönster, dörrar, utfackningsväggar, m m.

#### Tjocklek

22 mm

#### Bredd

60 mm

#### Längd

15 m

### Förpackning

#### Förpackning

Plastsäck. Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

### Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper		
Egenskap	Värde	Enligt
Brandklassificering	Oplastad remsa: A1; Plastad remsa: F	EN 13501-1
Brännbarhet	Oplastad remsa: obrännbar; Plastad remsa: brännbar	EN ISO 1182; EN ISO 1182

### Montering

Montering enligt arbetsanvisning.  
Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter används utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.